



MANCHAS. PREVENCIÓN DEL DEFECTO

	Visualización	Prevención				
1	Manchas localizadas, de geometría definida y extensión limitada, por decoloración, pérdida de textura y/o brillo	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Exigencia de resistencia química, en los niveles: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ GA, GLA, GHB ■ GA(V), GLA(V), GHB(V) </td> <td>Baldosas GL</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ UA, ULA, UHB </td> <td>Baldosas UGL</td> </tr> </table> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ GA, GLA, GHB ■ GA(V), GLA(V), GHB(V) 	Baldosas GL	<ul style="list-style-type: none"> ■ UA, ULA, UHB 	Baldosas UGL
<ul style="list-style-type: none"> ■ GA, GLA, GHB ■ GA(V), GLA(V), GHB(V) 	Baldosas GL					
<ul style="list-style-type: none"> ■ UA, ULA, UHB 	Baldosas UGL					
2	Manchas localizadas por debajo de vidriados transparentes o translucidos, también de geometría definida, en baldosas de los grupos II_b y III	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Correcta opacificación en la interfaz bizcocho/vidriado, mediante engobes de calidad y con suficiente fase vítrea ▶ En caso contrario, recurrir a la colocación en capa delgada con adhesivos C 1F, C 2F 				
3	Orlas por oscurecimiento del centro de la baldosa respecto a los bordes (“efecto televisor”), por debajo de los vidriados	▶ Idénticas recomendaciones que en el caso anterior				
4	Diferencias de tono, normalmente con oscurecimiento, entre los bordes y el centro de baldosas UGL	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controlar la manchabilidad de las baldosas BI_a tras pulido mecánico ▶ Proteger la superficie de las baldosas AIII UGL y CIII UGL, con imprimaciones tapaporos, en fábrica o antes de la operación de rejuntado 				
5	Pérdida de aspecto (color, textura y/o brillo), de extensión amplia pero limitada, usualmente siguiendo itinerarios en el caso de pavimentos	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prever la adecuación al uso de la baldosa antes de su comercialización por: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ubicación ■ Tipo e intensidad de tránsito <p>VÉANSE CUADROS DE CRITERIOS DE SELECCIÓN</p>				
6	Manchas blanquecinas sobre baldosas AIII UGL , CIII UGL y sobre las juntas de colocación	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prever impermeabilizaciones sobre el soporte o la superficie de colocación ▶ En caso contrario, recurrir a la colocación en capa delgada con adhesivos C 1F, C 2F y rejuntado CG 2 				